



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303

Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**Lampiran 4.1**

**HASIL PENGUJIAN ANALISIS SARINGAN AGREGAT HALUS (PASIR)  
DAN KERANG KEPAH)  
SNI ASTM C136:2012**

Tanggal Pengujian : 26 Januari 2024

Berat Sample : 500 gram

Hasil pengujian analisis saringan agregat halus I.

No. saringan	Ukuran saringan (mm)	Berat tertahan (gr)	Agregat halus (pasir)		Jumlah (%)
			Jumlah berat tertahan (gr)	Berat tertahan kumulatif	
1,5	37,5	0,00	0,00	0,00	100,00
¾	19,1	0,00	0,00	0,00	100,00
3/8	9,5	0,00	0,00	0,00	100,00
4	4,75	0,00	0,00	0,00	100,00
8	2,36	3,00	3,00	0,60	99,40
16	1,18	66,00	69,00	13,85	86,15
30	0,6	129,0	198,00	39,74	60,26
50	0,3	107,3	305,30	61,28	38,72
100	0,15	190	495,30	99,42	0,58
200	0,075	0,5	495,80	99,52	0,48
Pan		2,4	498,20	100,00	0
Jumlah		498,2			
Modulus kehalusan				2,14	

\* Saringan standar yang digunakan menghitung modulus kehalusan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

Hasil pengujian analisis saringan agregat halus (Kerang Kepah).

No. saringan	Ukuran saringan (mm)	Berat tertahan (gr)	Jumlah berat tertahan (gr)	Agregat halus (kerang kepah)	
				Berat tertahan kumulatif	Jumlah (%)
1,5	37,5	0,000	0,000	0,000	100,000
3/4	19,1	0,000	0,000	0,000	100,000
3/8	9,5	0,000	0,000	0,000	100,000
4	4,75	0,000	0,000	0,000	100,000
8	2,36	18,550	18,550	3,717	96,283
16	1,18	54,800	73,350	14,699	85,301
30	0,6	62,350	135,700	27,194	72,806
50	0,3	165,950	301,650	60,451	39,549
100	0,15	158,550	460,200	92,224	7,776
200	0,075	34,300	494,500	99,098	0,902
Pan		4,500	499,000	100,000	0
Jumlah		498,2	499,000		
Modulus kehalusan				1,983	





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**


Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303

Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

**Analisis agregat halus (pasir)**

Lubang (mm)	No. saringan	Persen berat butir yang lolos ayakan jenis agregat halus						Data hasil pengujian
		Kasar	Agak kasar	Agak halus	Halus			
9,5	3/8	100	100	100	100	100	100	100
4,75	4	90	100	90	100	90	100	100
2,36	8	60	95	75	100	85	100	95,283
1,18	16	30	70	55	90	75	100	85,301
0,6	30	15	34	35	59	60	79	80
0,3	50	5	20	8	30	12	40	15
0,15	100	0	10	0	10	0	10	50
								39,549
								7,776





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**Lampiran 4.2**

**HASIL PENGUJIAN ANALISIS SARINGAN AGREGAT KASAR  
(BATU PECAH)  
SNI ASTM C136:2012**

Tanggal Pengujian : 26 Januari 2024

Berat Sample : 500 gram

Hasil pengujian analisis saringan agregat kasar .

No. saringan	Ukuran saringan (mm)	Agregat kasar (batu pecah)			Jumlah (%)
		Berat tertahan (gr)	Jumlah berat tertahan (gr)	Berat tertahan kumulatif	
1,5	37,5	0,00	0,00	0,00	100,00
¾	19,1	0,00	0,00	0,00	100,00
3/8	9,5	332,40	332,40	67,00	33,00
4	4,75	149,40	481,80	97,12	2,88
8	2,36	14,00	495,80	99,94	0,06
16	1,18	0,20	496,00	99,98	0,02
30	0,6	0,10	496,10	100,00	0,00
50	0,3	0,10	496,10	100,00	0,00
100	0,15	0,00	496,10	100,00	0,00
200	0,075	0,00	496,10	100,00	0,00
Pan		0,00	496,10	100,00	0,00
Jumlah		496,10		664,04	
Modulus kehalusan			6,64		

\* Saringan standar yang digunakan menghitung modulus kehalusan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

Analisis agregat kasar (batu pecah)

Lubang (mm)	No. saringan	Persen berat butir yang lewat ayakan besar butir maksimum (%)			Percentase lolos (%)
		40 mm	20 mm		
37,5	1,5	95	100	100	100
19,1	3/4	30	70	95	100
9,5	3/8	10	35	25	55
4,75	4	0	5	0	10





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303

Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

#### Lampiran 4.3

#### HASIL PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR AGREGAT HALUS (PASIR DAN KERANG KEPAH) SNI 03-1970-2008

Tanggal Pengujian : 27 Januari 2024

Berat Sample : 500 gram

Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus.

Keterangan	Simbol	Sampel	Sampel	Rata-rata
		I Satuan	II Satuan	
Berat benda uji kering permukaan jenuh (SSD)	<i>Bj</i>	500 gr	500 gr	500 gr
Berat benda uji kering oven	<i>Bk</i>	495,8 gr	490,6 gr	493,2 gr
Berat piknometer diisi air (25°C)	<i>B</i>	665,4 gr	665,4 gr	665,4 gr
Berat piknometer + benda uji (SSD) + air (25°C)	<i>Bt</i>	974,1 gr	965,8 gr	969,5 gr
Berat jenis curah ( <i>bulk</i> ), gr	$\frac{Bk}{(B + Bj - Bt)}$	2,591 gr	2,564 gr	2,577 gr
Berat jenis kering permukaan jenuh, gr	$\frac{Bj}{(B + Bj - Bt)}$	2,613 gr	2,505 gr	2,559 gr
Berat jenis semu ( <i>apparent</i> ), gr	$\frac{Bk}{(B + Bk - Bt)}$	2,549 gr	2,579 gr	2,564 gr
Penyerapan, %	$\frac{Bj - Bk}{Bk} \times 100\%$	0,847 %	1,379%	1,112 %

Keterangan:

- Berat benda uji kering oven dalam gram (*Bk*)
- Berat benda uji kering permukaan jenuh dalam gram (*Bj*)
- Berat benda uji kering permukaan jenuh di dalam air dalam gram (*B*)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**HASIL PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR AGREGAT HALUS (KERANG KEPAH)**  
**SNI 03-1970-2008**

Tanggal Pengujian : 27 Januari 2024

Berat Sample : 500 gram

Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus.

Keterangan	Simbol	Sampel I Satuan
Berat benda uji kering permukaan jenuh ( <i>SSD</i> )	<i>Bj</i>	500 gr
Berat benda uji kering oven	<i>Bk</i>	490,8 gr
Berat piknometer diisi air (25°C)	<i>B</i>	675,4 gr
Berat piknometer + benda uji ( <i>SSD</i> ) + air (25°C)	<i>Bt</i>	980,1 gr
Berat jenis curah ( <i>bulk</i> ), gr	$\frac{Bk}{(B + Bj - Bt)}$	2,513 gr
Berat jenis kering permukaan jenuh, gr	$\frac{Bj}{(B + Bj - Bt)}$	2,560 gr
Berat jenis semu ( <i>apparent</i> ), gr	$\frac{Bk}{(B + Bk - Bt)}$	2,637 gr
Penyerapan, %	$\frac{Bj - Bk}{Bk} \times 100\%$	1,875 gr

Keterangan:

- Berat benda uji kering oven dalam gram (*Bk*)
- Berat benda uji kering permukaan jenuh dalam gram (*Bj*)
- Berat benda uji kering permukaan jenuh di dalam air dalam gram (*B*)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303

Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**Lampiran 4.4**

**HASIL PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR AGREGAT  
KASAR (BATU PECAH)  
SNI 03-1969-2008**

Tanggal Pengujian : 5 Oktober 2021

Berat Sample : 5000 gram

Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar.

<b>Keterangan</b>	<b>Simbol</b>	<b>Sampel I</b>	<b>Sampel II</b>	<b>Rata-rata</b>
		<b>Satuan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Satuan</b>
Berat benda uji kering permukaan jenuh ( <i>SSD</i> )	<i>Bj</i>	5000 gr	5000 gr	5000 gr
Berat benda uji di dalam air	<i>Ba</i>	3120 gr	3100 gr	3110 gr
Berat benda uji kering oven	<i>Bk</i>	4980 gr	4967 gr	4973,5 gr
Berat jenis curah ( <i>bulk</i> ), gr	$\frac{Bk}{(Bj - Ba)}$	2,648 gr	2,614 gr	2,631 gr
Berat jenis kering permukaan jenuh, gr	$\frac{Bj}{(Bj - Ba)}$	2,659 gr	2,631 gr	2,645 gr
Berat jenis semu ( <i>apparent</i> ), gr	$\frac{Bk}{(Bk - Ba)}$	2,677 gr	2,660 gr	2,669 gr
Penyerapan, %	$\frac{Bj - Bk}{Bk} \times 100\%$	0,401 gr	0,664 gr	0,532 gr

Keterangan:

- Berat benda uji kering oven dalam gram (*Bk*)
- Berat benda uji kering permukaan jenuh dalam gram (*Bj*)
- Berat benda uji kering permukaan jenuh di dalam air dalam gram (*Ba*)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**Lampiran 4.5**

**HASIL PENGUJIAN BERAT ISI AGREGAT HALUS (PASIR)**  
**SNI 03-1973-2008**

Tanggal Pengujian : 27 Januari 2024

Berat Sample : - gram

Hasil pengujian berat isi agregat halus.

Jenis pengujian dan simbol	Lepas I	Lepas II	Satuan
A. Volume bejana (V)	5,303	5,303	liter
B. Berat bejana (W1)	10,6	10,6	kg
C. Berat bejana + benda uji (W2)	18,4	18,5	kg
D. Berat benda uji (W2-W1)	7,8	7,9	kg
E. Berat volume ((W2-W1)/V)	1,470	1,489	kg/liter
Berat isi lepas rata-rata pasir	1,479		kg/liter

Hasil pengujian berat isi agregat halus.

Jenis pengujian dan simbol	Padat I	Padat II	Satuan
A. Volume bejana (V)	5,303	5,303	liter
B. Berat bejana (W1)	10,6	10,6	kg
C. Berat bejana + benda uji (W2)	19,4	19,4	kg
D. Berat benda uji (W2-W1)	8,8	8,8	kg
E. Berat volume ((W2-W1)/V)	1,659	1,659	kg/liter
Berat isi lepas rata-rata pasir	1,659		kg/liter

Keterangan:

- Diameter bejana = 15 cm
- Tinggi bejana = 30 cm





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGIUNIVERSITAS BANGKA BELITUNG FAKULTAS  
TEKNIK

**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**HASIL PENGUJIAN BERAT ISI AGREGAT HALUS (KEPAH)**  
**SNI 03-1973-2008**

Tanggal Pengujian : 27 Januari 2024

Berat Sample : - gram

Hasil pengujian berat isi agregat halus.

Jenis pengujian dan simbol	Lepas	Satuan
A. Volume bejana (V)	5,303	liter
B. Berat bejana (W1)	10,6	kg
C. Berat bejana + benda uji (W2)	18,4	kg
D. Berat benda uji (W2-W1)	7,8	kg
E. Berat volume ((W2-W1)/V)	1,470	kg/liter

Hasil pengujian berat isi agregat halus.

Jenis pengujian dan simbol	Padat	Satuan
A. Volume bejana (V)	5,303	liter
B. Berat bejana (W1)	10,6	kg
C. Berat bejana + benda uji (W2)	19,4	kg
D. Berat benda uji (W2-W1)	8,8	kg
E. Berat volume ((W2-W1)/V)	1,659	kg/liter

Keterangan:

- Diameter bejana = 15 cm
- Tinggi bejana = 30 cm





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

#### Lampiran 4.6

#### **HASIL PENGUJIAN BERAT ISI AGREGAT KASAR (BATU PECAH) SNI 03-1973-2008**

Tanggal Pengujian : 27 Januari 2024

Berat Sample : - gram

Hasil pengujian berat isi agregat kasar.

Jenis pengujian dan simbol	Lepas I	Lepas II	Satuan
A. Volume bejana (V)	5,303	5,303	liter
B. Berat bejana (W1)	10,6	10,6	kg
C. Berat bejana + benda uji (W2)	18	18,2	kg
D. Berat benda uji (W2-W1)	7,4	7,6	kg
E. Berat volume ((W2-W1)/V)	1,395	1,433	kg/liter
Berat isi lepas rata-rata pasir		1,414	

Hasil pengujian berat isi agregat kasar.

Jenis pengujian dan simbol	Padat I	Padat II	Satuan
A. Volume bejana (V)	5,303	5,303	liter
B. Berat bejana (W1)	10,6	10,6	kg
C. Berat bejana + benda uji (W2)	18,9	19	kg
D. Berat benda uji (W2-W1)	8,3	8,4	kg
E. Berat volume ((W2-W1)/V)	1,565	1,584	kg/liter
Berat isi lepas rata-rata pasir		1,574	

Keterangan:

- Diameter bejana = 15 cm
- Tinggi bejana = 30 cm





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**Lampiran 4.7**

**HASIL PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT HALUS (PASIR)**  
**SNI 03-1971-2011**

Tanggal Pengujian : 27 Januari 2024

Berat Sample : 500 gram

Hasil pengujian kadar air agregat halus.

Jenis pengujian dan simbol	I	II	Satuan
Berat talam (W1)	161,9	161,9	gr
Berat talam + contoh awal (W2)	661,9	661,9	gr
Berat talam + contoh kering (W4)	641,9	649	gr
Berat benda uji awal (W3=W2-W1)	500	500	gr
Berat benda uji kering (W5=W4-W1)	480	487,1	gr
Kadar air (%) = ((W3-W5)/W5)x100	4,167	2,648	%
Kadar air rata-rata	3,407		%





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**HASIL PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT HALUS (KERANG  
KEPAH)**

**SNI 03-1971-2011**

Tanggal Pengujian : 27 Januari 2024

Berat Sample : 500 gram

Hasil pengujian kadar air agregat halus.

Jenis pengujian dan simbol	I	Satuan
Berat talam ( $W_1$ )	161,9	gr
Berat talam + contoh awal ( $W_2$ )	661,9	gr
Berat talam + contoh kering ( $W_4$ )	645	gr
Berat benda uji awal ( $W_3 = W_2 - W_1$ )	500	gr
Berat benda uji kering ( $W_5 = W_4 - W_1$ )	483,1	gr
Kadar air (%) = $((W_3 - W_5) / W_5) \times 100$	4,498	%





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**Lampiran 4.8**

**HASIL PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT KASAR (BATU PECAH)  
SNI 03-1971-2011**

Tanggal Pengujian : 27 Januari 2024

Berat Sample : 500 gram

Hasil pengujian kadar air agregat kasar.

Jenis pengujian dan simbol	I	II	Satuan
Berat talam ( $W_1$ )	161,9	161,9	gr
Berat talam + contoh awal ( $W_2$ )	3161,9	3161,9	gr
Berat talam + contoh kering ( $W_4$ )	3101,9	3103,9	gr
Berat benda uji awal ( $W_3 = W_2 - W_1$ )	3000	3000	gr
Berat benda uji kering ( $W_5 = W_4 - W_1$ )	2940	2942	gr
Kadar air (%) = $((W_3 - W_5) / W_5) \times 100$	2,04	1,971	%
Kadar air rata-rata	2,05		%





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS TEKNIK  
**LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Gedung Dharma Pendidikan, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon FT (0717) 4260034, UBB (0717) 422145, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.sipil.ubb.ac.id](http://www.sipil.ubb.ac.id)

---

**Lampiran 4.9**

**HASIL PENGUJIAN KEAUSAN AGREGAT DENGAN MESIN ABRASI  
LOS ANGELES  
SNI 03-2417-2008**

Tanggal Pengujian : 27 Januari 2024

Berat Sample : 5000 gram

Hasil pengujian kadar air agregat kasar.

Saringan	Pengujian	I	II
Lewat	Tertahan		
19,00 mm (3/4)	12,50 mm (1/2)	2500	2500
12,50 mm (1/2)	9,50 mm (3/8)	2500	2500
Jumlah berat benda uji semula (A)		5000	5000
Berat tertahan saringan no. 12 (B)		3129	3242,9
Berat contoh uji semula–berat contoh uji tertahan (A–B)		1781	1757,1
Keausan = (C/A)x100%		37,42	35,14
Keausan rata-rata (%)		36,28	



## Lampiran Perancangan perhitungan

### PERHITUNGAN PERANCANGAN CAMPURAN BETON

Tanggal Perhitungan : 14 Oktober 2021

Berat Sample : - gram

Hasil perhitungan proporsi beton normal umur 7 hari dan 28 hari.

No	Uraian	Tabel/grafik/perhitungan	Nilai	Satuan
1	Kuat tekan beton yang disyaratkan	Ditetapkan	20	MPa
2	Deviasi standar	Tidak ada pengalaman	-	-
3	Nilai tambah (margin)	$f_{cr}' = f_c' + 7,0$ (tabel 2.7)	7	-
4	Kekuatan rata-rata yang ditargetkan	$f_{cr}' = f_c' + m$	27	MPa
5	Jenis semen	Ditetapkan	Semen PCC	
6	Jenis agregat kasar	Ditetapkan	Batu Pecah	-
	Jenis agregat halus	Ditetapkan	Pasir alami	-
7	Faktor air semen bebas	Gambar 2.1	0,540	-
8	Faktor air semen maksimum	Ditetapkan	0,600	-
9	Slump	Ditetapkan	60-180	mm
10	Ukuran agregat maksimum	Ditetapkan	20	mm
11	Kadar air bebas	Tabel 2.7	204,9	$l/m^3$
12	Jumlah semen	Point 11 : 7	379,444	$kg/m^3$
13	Jumlah semen maksimum	Dapat diabaikan	-	-
14	Jumlah semen minimum	Ditetapkan	325	$kg/m^3$
15	Faktor air semen disesuaikan	Dapat diabaikan	-	-
16	Susunan besar butir agregat halus	Tabel 4.3	Zona III (Agak Halus)	-
17	Per센 agregat halus	Gambar 2.2	34,5	%
18	Per센 agregat kasar	100 – Ponit 17	65,5	%
19	Berat jenis relatif agregat gabungan	Perhitungan	2,615	-
20	Berat isi beton	Gambar 2.3	2381,25	$kg/m^3$
21	Kadar agregat gabungan	Point (20 – (12+11))	1760,656	$kg/m^3$
22	Kadar agregat halus	Point (17 x 21)	607,426	$kg/m^3$
23	Kadar agregat kasar	Point (18 x 21)	1153,229	$kg/m^3$

No	Uraian	Tabel/grafik/perhitungan	Nilai	Satuan
	<b>Proporsi campuran:</b>	( /m <sup>3</sup> )	<b>Tiap 1 silinder</b>	
	Semen	379,444	2,012	kg
	Air	204,9	1,087	lt
	Agregat halus	607,426	3,222	kg
	Agregat kasar	1153,229	6,116	kg
	<b>Koreksi proporsi campuran Beton Normal:</b>	( /m <sup>3</sup> )	<b>Tiap 1 silinder</b>	
	Semen	379,444	2,012	kg
	Air	173,453	0,919	lt
	Agregat halus	621,336	3,293	kg
	Agregat kasar	1170,735	6,205	kg
	<b>Koreksi proporsi campuran 10% Kerang Kepah:</b>	( /m <sup>3</sup> )	<b>Tiap 1 silinder</b>	
	Semen	379,444	2,012	kg
	Air	173,453	0,919	lt
	Agregat halus	559,202	2,964	kg
	Agregat halus	62,1336	0,329	kg
24	Agregat kasar	1170,735	6,205	kg
	<b>Koreksi proporsi campuran 2% Serat Sabut Kelapa:</b>	( /m <sup>3</sup> )	<b>Tiap 1 silinder</b>	
	Semen	379,444	2,012	kg
	Air	173,453	0,919	lt
	Agregat halus	621,336	3,293	kg
	Agregat kasar	1170,735	6,205	kg
	Serat Sabut kelapa		0,005	kg
	<b>Koreksi proporsi campuran 10% Kerang Kepah+2% Serat Sabut Kelapa:</b>	( /m <sup>3</sup> )	<b>Tiap 1 silinder</b>	
	Semen	379,444	2,012	kg
	Air	173,453	0,919	lt
	Agregat halus	559,202	2,964	kg
	Agregat halus	62,1336	0,329	kg
	Agregat kasar	1170,735	6,205	kg
	Serat Sabut kelapa		0,005	kg

Langkah perhitungan perencanaan campuran adukan beton sebagai berikut:

1. Perhitungan nilai tambah margin (m)

Berdasarkan Tabel 2.6, apabila nilai kuat tekan yang disyaratkan kurang dari 21 MPa maka nilai tambah margin (m) sebesar 7 MPa.

Kekuatan tekan disyaratkan (MPa)	Kekuatan rata-rata perlu (Mpa)
$fc' < 21$	$fcr' = fc' + 7,0$
$21 \leq fc' \leq 35$	$fcr' = fc' + 8,3$
$fc' > 35$	$fcr' = 1,10 fc' + 5,0$


2. Kuat tekan rata-rata perlu ( $fcr'$ )

Kuat tekan rata-rata perlu ( $fcr'$ ) diperoleh dari Persamaan (2.18)

$$\begin{aligned} f_{cr'} &= f_c + 7,0 \\ &= 20 + 7,0 \\ &= 27,0 \text{ MPa} \end{aligned}$$

3. Penetapan faktor air semen

Berdasarkan jenis semen yang digunakan dan kuat tekan rata-rata perlu ( $fcr'$ ) sebesar 27 MPa dan umur pengujian selama 28 hari, maka nilai faktor air semen ditetapkan dari Gambar 2.1 sebesar 0,540.



4. Jumlah air yang diperlukan per meter kubik beton

Berdasarkan ukuran maksimum agregat 20 mm dan nilai *slump* yang ditetapkan 60-180 mm (untuk agregat gabungan berupa campuran batu pecah dan pasir alami), maka dari Tabel 2.9 didapatkan kebutuhan air per meter kubik beton untuk jenis agregat batu pecah sebesar 225 lt dan pasir alami sebesar 195 lt.

Besar ukuran maks. agregat (mm)	Jenis agregat	Kebutuhan air per meter kubik beton (liter)			
		<i>Slump</i> (mm)			
		0-10	10-30	30-60	60-180
10	Alami	150	180	205	225
	Batu pecah	180	205	230	250
20	Alami	135	160	180	195
	Batu pecah	170	190	210	225
40	Alami	115	140	160	175
	Batu pecah	155	175	190	205

Maka jumlah air yang diperkirakan didapatkan dari Persamaan (2.19).

$$W_{air} = \frac{2}{3} W_h + \frac{1}{3} W_k$$

Dimana:

$W_{air}$  = Jumlah air yang dibutuhkan (lt/m<sup>3</sup>).

$W_h$  = Perkiraan jumlah air untuk agregat halus (mm).

$W_k$  = Perkiraan jumlah air untuk agregat kasar (mm).

$$\begin{aligned} W_a &= 0,67 W_h + 0,33 W_k \\ &= 0,67 \cdot 195 + 0,33 \cdot 225 \\ &= 204,9 \text{ l/m}^3 \end{aligned}$$

5. Berat semen yang diperlukan

Berat semen per meter kubik beton dihitung dengan Persamaan (2.20).

$$W_{smn} = \frac{1}{f.a.s} \times W_{air}$$

Dimana:

$W_{smn}$  = Berat semen yang diperlukan ( $\text{kg/m}^3$ ).

$\frac{1}{f.a.s}$  = nilai faktor air semen.

$W_{air}$  = berat air per meter kubik ( $\text{It/m}^3$ ).

$$\begin{aligned} W_{smn} &= \frac{1}{fas} \times W_{air} \\ &= \frac{1}{0,540} \times 204,9 \\ &= 379,444 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$


6. Penetapan jenis agregat halus

Berdasarkan pengujian analisa saringan agregat halus di laboratorium, didapatkan gradasi agregat halus masuk pada zona III (agak halus) seperti pada Tabel 2.3.



7. Persen agregat kasar

Berdasarkan ukuran maksimum agregat kasar 20 mm, nilai slump yang ditetapkan sebesar 60-180 mm dan nilai fas sebesar 0,540 serta gradasi agregat halus zona 4. Maka dari gambar 2.2 perbandingan agregat halus dengan batas atas sebesar 37,5% dan batas bawah sebesar 31,5%.



$$\text{Persen berat agregat halus} = \frac{37,5\% + 31,5\%}{2} = 34,5\%$$

8. Persen agregat kasar

Persen agregat kasar dapat dihitung secara langsung dengan cara total keseluruhan agregat dikurangi dengan persen berat agregat halus.

$$\text{Persen agregat kasar} = 100\% - 34,5\% = 65,5\%$$

9. Berat jenis agregat campuran

Berat jenis campuran dapat dihitung dengan Persamaan (2.21).

$$Bj_{camp} = \frac{Kh}{100} \cdot Bj_h + \frac{Kk}{100} \cdot Bj_k$$

Dimana:

$Kh$  = Persentase berat agregat halus terhadap campuran (%).

$Kk$  = Persentase berat agregat kasar terhadap campuran (%).


$Bj_h$  = Berat jenis agregat halus (gram).

$Bj_k$  = Berat jenis agregat kasar(gram).

$$\begin{aligned}
 B_{jcamp} &= \frac{K_h}{100} x b_{jh} + \frac{K_k}{100} x b_{jk} \\
 &= \frac{34,5}{100} x 2,559 + \frac{65,5}{100} x 2,645 \\
 &= 0,882 + 1,732 \\
 &= 2,615
 \end{aligned}$$

10. Perkiraan berat beton

Perkiraan berat beton diperoleh dari gambar 2.3 sebesar  $2345 \text{ kg/m}^3$ .



11. Perhitungan berat agregat campuran

Kebutuhan agregat campuran dapat dihitung dengan Persamaan (2.22).

$$\begin{aligned}
 W_{agrcamp} &= W_{bet} - W_{air} - W_{smn} \\
 &= 2345 - 204,9 - 379,444 \\
 &= 1760,656 \text{ kg/m}^3
 \end{aligned}$$

12. Perhitungan berat agregat halus yang diperlukan

Kebutuhan agregat halus dapat dihitung dengan Persamaan (2.23).

$$\begin{aligned}
 W_{agr} &= K_h \times W_{agrcamp} \\
 &= 34,5\% \cdot 1760,656 \\
 &= 607,426 \text{ kg/m}^3
 \end{aligned}$$

13. Perhitungan berat agregat kasar yang diperlukan

Kebutuhan agregat halus dapat dihitung dengan Persamaan (2.24).

$$\begin{aligned} W_{agr} &= K_k \times W_{agrcamp} \\ &= 65,5\% \cdot 1760,656 \\ &= 1153,229 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

14. Proporsi campuran (Koreksi) beton normal 7 hari dan 28 hari

Berikut hitungan volume dan proporsi campuran beton yang dibutuhkan:

$$W_{a.lap} = Wa - \frac{Ah - A_{jkp.h}}{100} \times W_{agr.h} - \frac{Ak - A_{jkp.k}}{100} \times W_{agr.k} \text{ menggunakan}$$

Persamaan ( 2.25)

$$\begin{aligned} &= 204,09 - \frac{3,407 - 1,112}{100} \times 607,426 - \frac{2,05 - 0,532}{100} \times 1153,229 \\ &= 173,453 \text{ (liter/m}^3\text{).} \end{aligned}$$

$$W_{agr.h.lap} = 607,426 + \frac{Ah - A_{jkp.h}}{100} \times W_{agr.h} \text{ menggunakan Persamaan (2.26)}$$

$$\begin{aligned} &= W_{agr.h} + \frac{3,407 - 1,112}{100} \times 607,426 \\ &= 621,336 \text{ (kg/m}^3\text{).} \end{aligned}$$

$$W_{agr.k.lap} = W_{agr.k} + \frac{Ah - A_{jkp.k}}{100} \times W_{agr.k} \text{ menggunakan Persamaan (2.27)}$$

$$\begin{aligned} &= 1153,229 + \frac{2,05 - 0,532}{100} \times 1153,229 \\ &= 1170,737 \text{ (kg/m}^3\text{)} \end{aligned}$$

Berikut hitungan volume dan proporsi (Koreksi) campuran beton yang dibutuhkan:

a. Koreksi proporsi campuran untuk 1 silinder

- Berat semen =  $0,0053 \times 379,444 = 2,011 \text{ kg}$
- Berat air =  $0,0053 \times 173,453 = 0,919 \text{ lt}$
- Berat agregat halus =  $0,0053 \times 621,336 = 3,293 \text{ kg}$
- Berat agregat kasar =  $0,0053 \times 1170,735 = 6,205 \text{ kg}$

- b. Koreksi proporsi campuran untuk 1 silinder 10% kerang kepah+0% serat sabut kelapa
- Berat semen =  $0,0053 \times 379,444 = 2,011$  kg
  - Berat air =  $0,0053 \times 173,453 = 0,919$  lt
  - Berat agregat halus =  $0,0053 \times 621,336 = 3,293 - 0,329 = 2,964$  kg
  - Berat agregat halus =  $3,293 \times 10\% = 0,329$  kg
  - Berat agregat kasar =  $0,0053 \times 1170,735 = 6,205$  kg
- c. Koreksi proporsi campuran untuk 1 silinder 0% kerang kepah+2% serat sabut kelapa
- Berat semen =  $0,0053 \times 379,444 = 2,011$  kg
  - Berat air =  $0,0053 \times 173,453 = 0,919$  lt
  - Berat agregat pasir=  $0,0053 \times 621,336 = 3,293 - 0,329 = 2,964$  kg
  - Berat agregat kasar =  $0,0053 \times 1170,735 = 6,205$  kg
  - Serat Sabut Kelapa = $0,005$  kg
- d. Koreksi proporsi campuran untuk 1 silinder 10% kerang kepah+2 % serat sabut kelapa
- Berat semen =  $0,0053 \times 379,444 = 2,011$  kg
  - Berat air =  $0,0053 \times 173,453 = 0,919$  lt
  - Berat agregat halus =  $0,0053 \times 621,336 = 3,293 - 0,329 = 2,964$  kg
  - Berat agregat halus =  $3,293 \times 10\% = 0,329$  kg
  - Berat agregat kasar =  $0,0053 \times 1170,735 = 6,205$  kg
  - Serat Sabut Kelapa = $0,005$  kg

## DOKUMENTASI PENGUJIAN ANALISIS SARINGAN AGREGAT HALUS



Proses penyiapan benda uji agregat halus



Penimbangan benda uji




Proses pengguncangan benda uji



Penimbangan agregat perukuran saringan

## DOKUMENTASI PENGUJIAN ANALISIS SARINGAN AGREGAT KASAR



Proses penyiapan benda uji agregat kasar



Penimbangan benda uji



Proses pengguncangan benda uji



Penimbangan agregat perukuran saringan

**DOKUMENTASI PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN  
AGREGAT HALUS**



Proses pengeringan benda uji



Memasukan benda uji ke dalam kerucut



Hasil pemeriksaan jenuh kering permukaan



Masukkan benda uji kedalam piknometer

**DOKUMENTASI PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN  
AGREGAT KASAR**



Penimbangan benda uji



Masukkan benda uji dalam keranjang



Timbang benda uji dalam neraca



Oven Benda uji

## DOKUMENTASI PENGUJIAN BERAT ISI AGREGAT HALUS



Penyiapan alat uji berat isi



Penimbangan silinder kosong



Proses penumbukan 25 kali perlapisan



Proses penimbangan benda uji dalam silinder

## DOKUMENTASI PENGUJIAN BERAT ISI AGREGAT KASAR



Penyiapan alat uji berat isi



Penimbangan silinder kosong



Proses penumbukan 25 kali perlapisan



Proses penimbangan benda uji dalam silinder



Penyiapan benda uji




Penimbangan Talam



Timbangbenda uji



Agregat halus dioven



Penyiapan benda uji



Penimbangan benda uji



Agregat kasar dioven



Timbang Benda uji



Mesin *Los Angeles*



Proses pengguncangan benda uji



Hasil benda uji setelah diguncang



Timbang Benda uji



Penyiapan bahan



Proses pengadukan campuran beton



Pengujian slump



Cetak campuran beton dalam silinder



Aduk campuran beton



Masukan campuran beton dalam corong



Tumbuk senyak 25 kali campuran beton



Pengujian slump

## DOKUMENTASI PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON



Perletakan beton pada mesin pengujikuat tekan



Proses penunjukan nilai kuat tekan beton



Proses pengujian kuat tekan beton pada mesin



Hasil keruntuhan benda uji

